Piece		Load/N	d/mm	h/mm	σ/MPa	E/mJ	Δx
GS80	non-composite	17.9	8.73	0.93	1.4	3.6	4.6%
GS65		66.8	8.73	0.56	8.7	10.7	3.7%
GS50		124.8	8.73	0.74	12.3	18.7	3.4%
UA0.5		358.4	8.73	0.36	72.6	21.5	1.4%
OA0.5		303.4	8.73	0.48	46.1	21.2	1.6%
GS80	composite	286.1	8.73	0.65	32.1	184.2	12.6%
GS65		494.4	8.73	0.61	59.1	191.3	9.9%
GS50		577.7	8.73	0.59	71.4	212.9	8.8%
UA0.5		626.5	8.73	0.53	86.2	68.9	2.4%
OA0.5		463.5	8.73	0.57	59.3	74.2	2.7%